

真空成形トレー

工程用

液晶、半導体分野における工程に適したプラスチックトレーです。

Point

受注生産品

- 低発塵性
摩擦による粉塵の発生を抑えることができます。
- 着色性
白色を含め各種の着色が可能です。
- 機械的特性
剛性と耐衝撃性のバランスが優れています。
- 帯電防止（ブリードタイプ）・射出成形トレーも製作できます。



導電性タイプ



カーボン練り込みタイプです。
ESDS の保護に適しています。

表面抵抗値
 $10^4 \sim 10^6 \Omega$

※上記データは測定値であり
保証値ではありません。

持続型帯電防止タイプ

- 樹脂自体が帯電防止性能を持っており、長期間の使用による性能低下がありません。
- カーボン、界面活性剤等を使用しておりませんので、カーボンの脱落や表面のブリードによる製品への不具合がありません。
- 精密部品、実装基板等の保管・輸送に適しております。製品に合わせて設計致します。



表面抵抗値 $10^{10} \Omega$ 以下

※上記データは測定値であり
保証値ではありません。

PS



表面抵抗値
 $10^9 \sim 10^{11} \Omega$

※上記データは測定値であり
保証値ではありません。

PP



表面抵抗値
 $10^9 \sim 10^{10} \Omega$

※上記データは測定値であり
保証値ではありません。

ABS

非持続型帯電防止タイプ

非持続型帯電防止タイプ表面抵抗値

	PS	PP	PET
表面抵抗値	$10^{10} \sim 10^{12} \Omega$	$10^{10} \sim 10^{12} \Omega$	$10^{10} \sim 10^{12} \Omega$

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。